





Informații utile

Aplicarea tencuielii decorative (tencuiala structurată) pe pereții interiori


La toate materialele vă rugăm să respectați instrucțiunile producătorului și indicațiile de prelucrare.




Suprafața de aplicare trebuie să fie curată, uscată, fără fisuri și suficient de rezistentă. Defectele de pe tencuiala veche trebuie reparate.



În special toate straturile suport nisipoase sau cretate trebuie tratate cu grund cu efect în profunzime sau amorsă. Plăcile din rigips sau straturile din lemn trebuie tratate cu grund mineral pentru tencuială.




Ca și amorsă suplimentară, pe strat se va aplica o vopsea de bază. Aceasta maschează, de asemenea, stratul de bază. **Pont:** Se recomandă în special la plăcile din rigips pentru mascarea rosturilor!




Trecerile la alți pereți, tavane și pardoseli se vor proteja cu bandă adezivă. Resturile de tencuială se îndepărtează foarte greu de pe pardoseală sau de pe mobilier.




Adăugați pulberea în apă rece și amestecați cu un malaxor până la omogenizare. Lăsați puțin să se matureze și amestecați din nou. **Pont:** Tencuielile decorative CLASSIC sunt disponibile și în varianta pregătită de utilizare!




Aplicați tencuiala cu mistria pe gletieră și apoi aplicați de jos în sus pe perete. Lucrați umed pe umed, adică nu întrerupeți lucrul la o suprafață.




Pentru colțurile interioare folosiți o mistrie de colț. La colțurile exterioare se recomandă utilizarea colțarelor, care sunt acoperite apoi cu tencuială. Acoperiți mai întâi cele două margini cu tencuială, apoi neteziți muchia cu mistria.




Neteziți tencuiala la muchia inferioară a peretelui la înălțimea plintei, pentru ca plinta să poată fi montată ulterior la nivel.




Tencuiala rugoasă frecată se va nivela, după aplicare, la grosimea granulației folosind o drișcă din plastic sau o scândură de nivelare (pentru tencuieli minerale). Granulația obținută se va dispune prin frecare în modelul dorit (orizontal, în cruce, rotund etc.).



Tencuielile structurate pot fi prelucrate, de ex., cu diverse role structurate sau cu o rolă perforată (aspect praf de piatră).



Individual, tencuiala poate fi modelată cu pensula, cu un spaclu, cu un fund de sticlă sau chiar cu mâna.



După uscarea completă, tencuiala poate fi zugrăvită cu trafaletul sau pensula în culoarea dorită sau poate fi vopsită. Puteți colora tencuiala în mod neuniform folosind un burete.

Pont: Pentru stimularea procesului de uscare asigurați o bună ventilație – însă fără curent de aer sau căldură artificială.

Pont: În timpul lucrului, purtați mănuși de protecție și ochelari de protecție (tencuielile cu conținut de ciment sunt higroscopice și vă usucă pielea!).

Pont: Amestecați numai o cantitate de tencuială pe care o puteți prelucra în timpul de prelucrare indicat pentru a o putea structura.

OBI®



Informații utile

Aplicarea tencuiei decorative (tencuiala structurată) pe pereții interiori



Tencuielile structurate provin din țările mediteraneene și se diferențiază de vopseaua pentru zugrăveli prin faptul că prezintă o suprafață neuniformă și o distribuție animată a culorii.

Tencuielile decorative sunt disponibile ca tencuieli minerale, care trebuie amestecate cu apă, și tencuieli pe bază de rășini, gata de utilizare. Acestea se diferențiază prin proprietățile de difuzie și elasticitate. În ceea ce privește modul de prelucrare nu există diferențe majore. Ambele tipuri de tencuială există în multe variante, care se diferențiază în funcție de granulație.



Tencuielile cu granulație până la 2 mm sunt denumite tencuieli structurate, aplicabile cu trafaletul sau ca vopsea. Tencuielile cu o granulație între 2 și 5 mm sunt numite tencuieli frecate, și se utilizează de regulă pentru pereți exteriori.

Tencuielile decorative sunt de regulă albe. Există însă și tencuieli colorate gata de utilizare. Alternativ puteți colora tencuielile minerale cu pigmenți minerali iar tencuielile pe bază de rășini cu coloranți normali.

Desigur, tencuielile pot fi vopsite după uscare completă folosind vopsea de dispersie sau pot fi tratate cu o glazură pe bază de ceară. Pentru efecte de culoare puteți aplica glazura folosind un burete.

Lista Dvs. de cumpărături

Exemplu pentru aprox. 20 m ²	Necesarul Dvs.	Necesarul Dvs.	
Aproximativ 110 kg tencuială decorativă (grosime strat 3 mm)		Mașină de găurit cu malaxor	
		Vas	
Aproximativ 4kg grund sau grund cu efect în profunzime sau grund tencuială minerală		Mistrie	
		Drișcă de plastic/gletieră	
		Mistrie ascuțită/de colț	
Vopsea cu dispersie		Gletieră pentru colțuri interioare și exterioare	
		Scândură de nivelat	
		Trafalet din blană de miel pentru tencuială	
		Pensulă/mistrie	
		Trafaleți decorativi	
		Tampon aplicator/burete	